Terca

Colorline Decobloc Rouge

Extrudé

Trouvez une adresse de référence près de chez vous via:
maisonsinspirantes.be/terca

Les briques de parement peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.
Les photos et les images sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

12/11/26 Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Ces informations sont fournies sous réserve de modification.

wienerberger

Selon NBN EN 771-1:

Selon PTV 23-002:

Format	Pièces/m²	Porosité	Résistance à la compression (moy. décl.)	DoP url('https://www.wienerberger.be/content/dam/wienerberger/hungary/marketing/graphic-design/icon/download.jpg') content-width="10px" content-height="10px"/>	Tolérance	Résistance au gel	Porosité initiale	Valeur Lambda λUe
288 x 88 x 138 ± 288 x 88 x 138 mm	joint 12 mm: 22.22 joint 5 mm: 23.87	≤ 12 %	≥ 18 N/mm²	12260050-B3W1226	T2 / R2	F2	IW3	1.61 W/mK
288 x 138 x 138 ± 288 x 138 x 138 mm	joint 12 mm: 22.22 joint 5 mm: 23.87	≤ 12 %	≥ 18 N/mm²	12260052-B2W1226	T2 / R2	F2	IW3	1.61 W/mK
288 x 88 x 188 ± 288 x 88 x 188 mm	joint 12 mm: 16.67 joint 5 mm: 17.68	≤ 12 %	≥ 18 N/mm²	12260054-B3W1226	T2 / R2	F2	IW3	1.61 W/mK
288 x 138 x 188 ± 288 x 138 x 188 mm	joint 12 mm: 16.67 joint 5 mm: 17.68	≤ 12 %	≥ 18 N/mm²	12260056-B2W1226	T2 / R2	F2	IW3	1.61 W/mK

Pour toute information
Wienerberger sa - Kapel ter Bede 121 - BE-8500 Kortrijk
T +32 56 24 96 38
E info@wienerberger.be | wienerberger.be

Showrooms
Kapel ter Bede 88 - BE-8500 Kortrijk - T +32 56 24 95 88
A12 - Koning Leopoldlaan 1 - BE-2870 Breendonk - T +32 52 31 10 10

Les briques de parement peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.
Les photos et les images sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

12/11/26 Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Ces informations sont fournies sous réserve de modification.