Colorline Decobloc Rood

Strengpers

Zoek een referentieadres in uw buurt via:
huizenspotten.be/terca

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
De foto's en beeldmateriaal zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

12/11/2026 Dit document is niet contractueel en vervangt alle voorgaande. De vermelde gegevens zijn onder voorbehoud van wijziging.

wienerberger

Volgens NBN EN 771-1:

Volgens PTV 23-002:

Formaat	Stuks/m²	Porositeit	Druksterkte (gedeclareerd gemiddelde)	DoP url('https://www.wienerberger.be/content/dam/wienerberger/hungary/marketing/graphic-design/icon/download.jpg') content-width="10px" content-height="10px"/>	Tolerantie en spreiding	Vorstbestendigheid	Initiële wateropname	Lambda waarde λUe
288 x 88 x 138 ± 288 x 88 x 138 mm	voeg 12 mm: 22.22 voeg 5 mm: 23.87	≤ 12 %	≥ 18 N/mm²	12260050-B3W1226	T2 / R2	F2	IW3	1.61 W/mK
288 x 138 x 138 ± 288 x 138 x 138 mm	voeg 12 mm: 22.22 voeg 5 mm: 23.87	≤ 12 %	≥ 18 N/mm²	12260052-B2W1226	T2 / R2	F2	IW3	1.61 W/mK
288 x 88 x 188 ± 288 x 88 x 188 mm	voeg 12 mm: 16.67 voeg 5 mm: 17.68	≤ 12 %	≥ 18 N/mm²	12260054-B3W1226	T2 / R2	F2	IW3	1.61 W/mK
288 x 138 x 188 ± 288 x 138 x 188 mm	voeg 12 mm: 16.67 voeg 5 mm: 17.68	≤ 12 %	≥ 18 N/mm²	12260056-B2W1226	T2 / R2	F2	IW3	1.61 W/mK

Voor alle informatie
nv Wienerberger - Kapel ter Bede 121 - BE-8500 Kortrijk
T +32 56 24 96 38
E info@wienerberger.be | wienerberger.be

Showrooms
Kapel ter Bede 88 - BE-8500 Kortrijk - T +32 56 24 95 88
A12 - Koning Leopoldlaan 1 - BE-2870 Breendonk - T +32 52 31 10 10

Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
De foto's en beeldmateriaal zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

wienerberger

12/11/2026 Dit document is niet contractueel en vervangt alle voorgaande. De vermelde gegevens zijn onder voorbehoud van wijziging.