


## Arces Rouge Candy

Moulées main

Trouvez une adresse de référence près de chez vous via:  
[maisonsinspirantes.be/terca](https://maisonsinspirantes.be/terca)



### Selon NBN EN 771-1:

| Format | Dimensions          | Porosité | Résistance au gel | Porosité initiale | Valeur Lambda [W/mK] λUe |
|--------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| WF     | ± 210 x 100 x 50 mm | ≤ 14 %   | F2                | IW3               | 1.61                     |
| WF     | ± 210 x 22 x 50 mm  | ≤ 14 %   | F2                | /                 | /                        |

### Selon PTV 23-002:



#### Pour toute information

nv Wienerberger, Kapel ter Bede 121, BE-8500 Kortrijk  
 T +32 56 24 96 38  
[info@wienerberger.be](mailto:info@wienerberger.be) | [www.wienerberger.be](http://www.wienerberger.be)

#### Showrooms

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88  
 A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

Les briques de parement peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.  
 Les photos et les images sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

7/05/24 Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Ces informations sont fournies sous réserve de modification.