Terca

Forum Branco

Moulées main

Trouvez une adresse de référence près de chez vous via:
maisonsinspirantes.be/terca

Les briques de parement peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.
Les photos et les images sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

12/11/26 Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Ces informations sont fournies sous réserve de modification.

wienerberger

Selon NBN EN 771-1:

Selon PTV 23-002:

Format	Pièces/m²	Porosité	Résistance à la compression (moy. décl.)	DoP url('https://www.wienerberger.be/content/dam/wienerberger/hungary/marketing/graphic-design/icon/download.jpg') content-width="10px" content-height="10px"/>	Tolérance	Résistance au gel	Porosité initiale	Valeur Lambda λUe
WDF ± 215 x 102 x 65 mm	joint 12 mm: 57.21 joint 5 mm: 64.94	≤ 10 %	≥ 25 N/mm²	155010-B1W1210	T1 / R1	F2	IW2	1.61 W/mK
WDF ± 215 x 22 x 65 mm	joint 12 mm: 57.21 joint 5 mm: 64.94	≤ 10 %	≥ 0 N/mm²	/	T1 / R1	F2	/	/

CE

Pour toute information
Wienerberger sa - Kapel ter Bede 121 - BE-8500 Kortrijk
T +32 56 24 96 38
E info@wienerberger.be | wienerberger.be

Showrooms
Kapel ter Bede 88 - BE-8500 Kortrijk - T +32 56 24 95 88
A12 - Koning Leopoldlaan 1 - BE-2870 Breendonk - T +32 52 31 10 10

Les briques de parement peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.
Les photos et les images sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

12/11/26 Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Ces informations sont fournies sous réserve de modification.

wienerberger