

Kwadrata Lotis

Extrudé

Trouvez une adresse de référence près de chez vous via:
maisonsinspirantes.be



Format	Dimensions	Pcs/m ² chant	Pcs/m ² plat
KTF60	± 150 x 150 x 60 mm	/	± 44

Pour toute information

nv Wienerberger, Kapel ter Bede 121, BE-8500 Kortrijk
 T +32 56 24 96 38
info@wienerberger.be | www.wienerberger.be

Showrooms

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88
 A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

Kwadrata Lotis

Extrudé

Caractéristiques physiques et mécaniques, selon NBN EN 1344

Caractéristiques	Classe
Format	KTF60
Tolérance admissible aux dimensions de production d	R1
Résistance à la rupture transversale	Min. 80 N/mm
Résistance aux cycles gel-dégel	FP100
Résistance à l'usure	A2
Résistance au glissement	U3
Absorption d'eau	Max. 5%
Caractéristiques complémentaires	Sans amiante et formaldéhyde Résistance à l'acide < 7% Perte de poids

Certificats et labels de conformité