

Kwadrata Lotis

Strengpers

Zoek een referentieadres in uw buurt via:
huizenpotten.be

| Formaat | Afmetingen | St/m ² kant | St/m ² plat |
|---------|---------------------|------------------------|------------------------|
| KTF | ± 150 x 150 x 60 mm | / | ± 44 |

Voor alle informatie

nv Wienerberger, Kapel ter Bede 121, BE-8500 Kortrijk
T +32 56 24 96 38
info@wienerberger.be | www.wienerberger.be

Showrooms

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

Kwadrata Lotis

Strengpers

Fysische en mechanische kenmerken, volgens NBN EN 1344

| Eigenschappen | Klasse | Waarde |
|---|---|---------------------------------|
| Formaat | KTF | ± 150 x 150 x 60 mm |
| Toelaatbare afwijking op fabricagematen d | R1 | 0,4 √d Max. spreiding 0,6 √d |
| Dwarse breukweerstand | T4 | Min. gemiddelde 80 N/mm |
| Weerstand tegen vorst-dooicycli | FP100 | Zeer vorstbestand |
| Slijtweerstand | A2 | max. 1100 mm ³ |
| Glijweerstand | U3 | Min. 55 USRV |
| Waterabsorptie | W2 | Max. 5 % |
| Aanvullende eigenschappen | Vrij van asbest en formaldehyde Zuurbestandheid < 7% Gewichtsverlies | / |

Certificaten en keurmerken