

Oud Hollands Oud Rotterdam

Vormbak

Zoek een referentieadres in uw buurt via:
huizenpotten.be



| Formaat | Afmetingen | St/m ² kant | St/m ² plat |
|---------|--------------------|------------------------|------------------------|
| UWF | ± 201 x 49 x 61 mm | ± 99 | ± 80 |
| WF | ± 201 x 49 x 82 mm | ± 99 | ± 60 |
| WDF | ± 201 x 67 x 82 mm | ± 73 | ± 60 |

Voor alle informatie

nv Wienerberger, Kapel ter Bede 121, BE-8500 Kortrijk
T +32 56 24 96 38
info@wienerberger.be | www.wienerberger.be

Showrooms

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

Oud Hollands Oud Rotterdam

Vormbak

Fysische en mechanische kenmerken, volgens NBN EN 1344

| Eigenschappen | Klasse | Waarde |
|---|---|---------------------------------|
| Formaat | UWF | ± 201 x 49 x 61 mm |
| Toelaatbare afwijking op fabricagematen d | R1 | 0,4 √d Max. spreiding 0,6 √d |
| Dwarse breukweerstand | T4 | Min. gemiddelde 80 N/mm |
| Weerstand tegen vorst-dooicycli | FP100 | Zeervorstbestand |
| Slijtweerstand | A1 | max. 2100 mm ³ |
| Glijweerstand | U3 | Min. 55 USRV |
| Waterabsorptie | W2 | Max. % |
| Aanvullende eigenschappen | Vrij van asbest en formaldehyde Zuurbestandheid < 7% Gewichtsverlies | / |

| Eigenschappen | Klasse | Waarde |
|---|---|---------------------------------|
| Formaat | WF | ± 201 x 49 x 82 mm |
| Toelaatbare afwijking op fabricagematen d | R1 | 0,4 √d Max. spreiding 0,6 √d |
| Dwarse breukweerstand | T4 | Min. gemiddelde 80 N/mm |
| Weerstand tegen vorst-dooicycli | FP100 | Zeervorstbestand |
| Slijtweerstand | A1 | max. 2100 mm ³ |
| Glijweerstand | U3 | Min. 55 USRV |
| Waterabsorptie | W2 | Max. % |
| Aanvullende eigenschappen | Vrij van asbest en formaldehyde Zuurbestandheid < 7% Gewichtsverlies | / |

| Eigenschappen | Klasse | Waarde |
|---|---|---------------------------------|
| Formaat | WDF | ± 201 x 67 x 82 mm |
| Toelaatbare afwijking op fabricagematen d | R1 | 0,4 √d Max. spreiding 0,6 √d |
| Dwarse breukweerstand | T4 | Min. gemiddelde 80 N/mm |
| Weerstand tegen vorst-dooicycli | FP100 | Zeervorstbestand |
| Slijtweerstand | A1 | max. 2100 mm ³ |
| Glijweerstand | U3 | Min. 55 USRV |
| Waterabsorptie | W2 | Max. % |
| Aanvullende eigenschappen | Vrij van asbest en formaldehyde Zuurbestandheid < 7% Gewichtsverlies | / |

Certificaten en keurmerken

