

Scala Dresden

Strengpers

Zoek een referentieadres in uw buurt via:
huizenpotten.be



Formaat	Afmetingen	St/m ² kant	St/m ² plat
WF	± 200 x 100 x 52 mm	/	± 48
DF	± 240 x 118 x 52 mm	/	± 34
WNF	± 200 x 100 x 71 mm	/	± 48
NF71	± 240 x 118 x 71 mm	/	± 34

Voor alle informatie

nv Wienerberger, Kapel ter Bede 121, BE-8500 Kortrijk

T +32 56 24 96 38

info@wienerberger.be | www.wienerberger.be

Showrooms

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88

A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

Scala Dresden

Strengpers

Fysische en mechanische kenmerken, volgens NBN EN 1344

Eigenschappen	Klasse
Formaat	WF
Toelaatbare afwijking op fabricagematen d	R1
Dwarse breukweerstand	Min. 80 N/mm
Weerstand tegen vorst-dooicycli	FP100
Slijtweerstand	A3
Glijweerstand	U3
Waterabsorptie	Max. 6%
Aanvullende eigenschappen	Vrij van asbest en formaldehyde Zuurbestandheid < 7% Gewichtsverlies

Eigenschappen	Klasse
Formaat	DF
Toelaatbare afwijking op fabricagematen d	R1
Dwarse breukweerstand	Min. 80 N/mm
Weerstand tegen vorst-dooicycli	FP100
Slijtweerstand	A3
Glijweerstand	U3
Waterabsorptie	Max. 6%
Aanvullende eigenschappen	Vrij van asbest en formaldehyde Zuurbestandheid < 7% Gewichtsverlies

Eigenschappen	Klasse
Formaat	WNF
Toelaatbare afwijking op fabricagematen d	R1
Dwarse breukweerstand	Min. 80 N/mm
Weerstand tegen vorst-dooicycli	FP100
Slijtweerstand	A3
Glijweerstand	U3
Waterabsorptie	Max. 6%
Aanvullende eigenschappen	Vrij van asbest en formaldehyde Zuurbestandheid < 7% Gewichtsverlies

Eigenschappen	Klasse
Formaat	NF71
Toelaatbare afwijking op fabricagematen d	R1
Dwarse breukweerstand	Min. 80 N/mm
Weerstand tegen vorst-dooicycli	FP100
Slijtweerstand	A3
Glijweerstand	U3

2/05/2024 Dit document is niet contractueel en vernietigt alle voorgaande publicaties. De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productengamma of de productkarakteristieken te wijzigen. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen steeds te beschikken over de meest recente beschrijvende tekst. De voorgestelde kleuren zijn volgens de best mogelijke druktechnische weergave, en zijn een benadering van de reële natuurlijke kleuren. De volledige partij dient in één maal besteld te worden aangezien er per verschillende producties een lichte kleurvariatie mogelijk is. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar wij het specifieke gebruik, het respect voor de regels der kunst, de verwerking, de hoedanigheid van funderingsbedden en de weersomstandigheden niet kunnen beoordelen, kan hierbij geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van deze beschrijvende tekst. Niets uit deze tekst mag zonder toestemming worden veranderd.

Eigenschappen	Klasse
Waterabsorptie	Max. 6%
Aanvullende eigenschappen	Vrij van asbest en formaldehyde Zuurbestandheid < 7% Gewichtsverlies

Certificaten en keurmerken

