

## Authentica Incana

## Wasserstrich

Trouvez une adresse de référence près de chez vous via:  
[maisonsinspirantes.be](http://maisonsinspirantes.be)



Format	Dimensions	Pcs/m <sup>2</sup> chant	Pcs/m <sup>2</sup> plat
WF	± 201 x 49 x 82 mm	± 99	/
WDF	± 201 x 67 x 82 mm	± 73	/

**Pour toute information**

nv Wienerberger, Kapel ter Bede 121, BE-8500 Kortrijk  
T +32 56 24 96 38  
[info@wienerberger.be](mailto:info@wienerberger.be) | [www.wienerberger.be](http://www.wienerberger.be)

**Showrooms**

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88  
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

## Authentica Incana

## Wasserstrich

## Caractéristiques physiques et mécaniques, selon NBN EN 1344

Caractéristiques	Classe	Valeur
Format	WF	± 201 x 49 x 82 mm
Tolérance admissible aux dimensions de production d	R1	0,4 √d Répartition max. 0,6 √d
Résistance à la rupture transversale	T4	Moyenne min. 80 N/mm
Résistance aux cycles gel-dégel	FP100	Résistance élevée au gel
Résistance à l'usure	A2	A1: max. 2100 mm <sup>3</sup> A2: max. 1100 mm <sup>3</sup> A2+: max. 750 mm <sup>3</sup> A3: max. 450 mm <sup>3</sup>
Résistance au glissement	U3	Min. 55 USRV
Absorption d'eau	W2	Max. 5 %
Caractéristiques complémentaires	Sans amiante et formaldéhyde Résistance à l'acide < 7% Perte de poids	/

Caractéristiques	Classe	Valeur
Format	WDF	± 201 x 67 x 82 mm
Tolérance admissible aux dimensions de production d	R1	0,4 √d Répartition max. 0,6 √d
Résistance à la rupture transversale	T4	Moyenne min. 80 N/mm
Résistance aux cycles gel-dégel	FP100	Résistance élevée au gel
Résistance à l'usure	A1	A1: max. 2100 mm <sup>3</sup> A2: max. 1100 mm <sup>3</sup> A2+: max. 750 mm <sup>3</sup> A3: max. 450 mm <sup>3</sup>
Résistance au glissement	U3	Min. 55 USRV
Absorption d'eau	W2	Max. %
Caractéristiques complémentaires	Sans amiante et formaldéhyde Résistance à l'acide < 7% Perte de poids	/

## Certificats et labels de conformité