

Thermobrick 10N


Beschikbare afmetingen:

Fabricagematen L x B x H	Afkomst	Tolerantie / spreiding	Lambda waarde [W/mK] $\lambda_{10,DRY,50/50}$	Lambda waarde [W/mK] λ_{ui}	DOP nr.	Gem. bruto droge volumemassa	IW klasse
288 x 138 x 88 mm	Nova	T1 / R1	0.23	0.26	12080040- B2W1208	850 kg/m ³	IW2
288 x 88 x 138 mm	Nova	T1 / R1	0.26	0.29	12080020- B2W1208	850 kg/m ³	IW2
288 x 138 x 138 mm	Nova	T1 / R1	0.23	0.26	12080050- B2W1208	850 kg/m ³	IW2
288 x 188 x 138 mm	Nova	T1 / R1	0.23	0.26	12080080- B2W1208	850 kg/m ³	IW2
288 x 88 x 188 mm	Nova	T1 / R1	0.26	0.29	12080030- B2W1208	850 kg/m ³	IW2
288 x 138 x 188 mm	Nova	T1 / R1	0.23	0.26	12080060- B2W1208	850 kg/m ³	IW2
288 x 138 x 188 mm	Zonnebeke	T1 / R1	0.23	0.26	12400060- B1W1240	850 kg/m ³	IW2
288 x 188 x 188 mm	Nova	T1 / R1	0.23	0.26	12080090- B2W1208	850 kg/m ³	IW2

Bijkomende prestatiecriteria:

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproducten- verordening de prestatieverklaring (DoP) voorleggen.

De prestatieverklaring van de essentiële kenmerken volgens NBN EN771-1 is conform de CPR.

Wienerberger beschikt voor deze stenen over een BENOR-certificaat.

De volledige prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar via <https://ce.wienerberger.be>

Thermobrick 10N

Normen	Eigenschap	Waarde
EN771-1:2011+A1:2015	Normering waaraan wordt voldaan	
PTV 23-003 (23/05/2022)	Normering waaraan wordt voldaan	
PTV 23-003	Type metselwerk	Niet zichtbaar blijvend
NBN EN 771-1	Type metselwerk	Beschermd metselwerk
NBN EN 771-1	Gedeclareerde gemiddelde druksterkte (f_{mean}) [N/mm ²]	10
NBN EN 771-1	Genormaliseerde gemiddelde druksterkte (f_b) [N/mm ²]	Berekend volgens NBN EN 1996-1-1-ANB uit de gedeclareerde gemiddelde druksterkte (f_{mean}), de vormfactor δ uit Tabel 3.9-ANB en δ_c ($\delta_c = 1$)
EN 772-22	Vorstbestendigheid	
Eurocode 6	Metselbaksteengroep	2
EN 13501-1	Brandreactieklasse	A1

Brandweerstand volgens NBN EN 1996-1-2 ANB:

Muurbreedte	REI
9 cm	1 h
14 cm	2 h
19 cm	4 h

De brandweerstand kan nog verhoogd worden door het aanbrengen van een tweezijdige bepleistering en dit volgens tabel N.B.1.2 uit NBN EN 1996-1-2 ANB.

Bij stenen met tand en groef wordt aangeraden de verticale voegen met (lijm)mortel te dichten om de vermelde REI-waardes te behalen.

Certificaten en keurmerken



24/05/2024 Dit document is niet contractueel en vernietigt alle voorgaande publicaties. De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productengamma of de productkarakteristieken te wijzigen. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen steeds te beschikken over de meest recente beschrijvende tekst.

Er wordt geen garantie verleend op volledigheid. Daar wij het specifieke gebruik, het respect voor de regels der kunst, de verwerking, de hoedanigheid van de mortels en de weersomstandigheden niet kunnen beoordelen, kan hierbij geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van deze beschrijvende tekst.

Niets uit deze tekst mag zonder onze toestemming worden veranderd.