

## EW2169 Cold Hawaii

14.06.2026

**Beskrivelse:**

Sandfarvet blødstrøgen mursten med hvide og grå nuancer.

Farven på billedet af murstenen er kun vejledende.

Alt murværk, der er under opførelse, skal tildækkes ved afbrydelse af arbejdet og ved arbejdstidens ophør for at sikre mod fugt- og frostskafer.

Læs mere om De 10 Bud for fejlfrit murværk og se vejledninger hos Mur & Tag for opmuring og afdækning ved sommer- og vinterbyggeri.

For at opnå et robust og smukt murværk er det vigtigt, at opmuringsmørtlen matcher den valgte murstens tekniske egenskaber – herunder minutsugning og trykstyrke. Læs mere i Murerhåndbogen om mørtelvalg eller kontakt mørtelleverandøren for faglig rådgivning.



Type	LESS mursten	Massiv mursten
Teglværk	Vesterled	Vesterled
Struktur / overflade	Blødstrøgen	Blødstrøgen
Dimension (L x B x H)	228 x 108 x 54 mm	228 x 108 x 54 mm
Måltolerance (klasse)	T2	T2
Tilladt afvigelse (klasse)	R1	R1
Bruttodensitet	1450 kg/m <sup>3</sup>	1700 kg/m <sup>3</sup>
Middel trykstyrke (Mpa)	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>
Normaliseret trykstyrke (Mpa)	≥ 22 N/mm <sup>2</sup>	≥ 22 N/mm <sup>2</sup>
Minutsug (middelværdi +/- tolerance)	3.1 +/- 0.5 kg per m <sup>2</sup>	2.8 +/- 0.5 kg per m <sup>2</sup>
Frostfasthed	F2	F2
Brandmodstand	A1	A1
Vandoptagelse (%)	≤ 17	≤ 17
Global Warming Potential (GWP) A1-A3 <sup>1</sup>	17.41 kg CO <sub>2</sub> -eq/m <sup>2</sup>	20.41 kg CO <sub>2</sub> -eq/m <sup>2</sup>
Eksponeeringsklasse (MX)	MX3.2 & MX4	MX3.2 & MX4
Rengøring af nyopført murværk	<u>Murstenen må IKKE rengøres med mursyre – klik her for vejledning</u>	<u>Murstenen må IKKE rengøres med mursyre – klik her for vejledning</u>
Artikel nr.	22131141	22135021
DB-nr.	2264683	2268238

(1) GWP-værdien for mursten, produceret på danske teglværker, er baseret på produktion med 100% biogas. GWP-værdien for blådæmpede mursten baserer sig på EPD'en for basis-murstenen tillagt EPD'en for blådæmpningsprocessen (MD-25056-EN).