EW2344 Lys Etna

11.10.2026

Beskrivelse:

Lys rosé blødstrøgen mursten med markante mørke nuancer.
Farven på billedet af murstenen er kun vejledende.
Alt murværk, der er under opførelse, skal tildækkes ved afbrydelse af arbejdet og ved arbejdstidens ophør for at sikre mod fugt- og frostskader.
Læs mere om De 10 Bud for fejlfrit murværk og se vejledninger hos Mur & Tag for opmuring og afdækning ved sommer- og vinterbyggeri.
For at opnå et robust og smukt murværk er det vigtigt, at opmuringsmørtlen matcher den valgte murstens tekniske egenskaber – herunder minutsugning og trykstyrke. Læs mere i Murerhåndbogen om mørtelvalg eller kontakt mørtelleverandøren for faglig rådgivning.

Type	**Massiv mursten**
Teglværk	Helligsø
Struktur / overflade	Blødstrøgen
Dimension (L x B x H)	228 x 108 x 54 mm
Måltolerance (klasse)	T2
Tilladt afvigelse (klasse)	R1
Bruttodensitet	1700 kg/m³
Middel trykstyrke (Mpa)	≥ 34 N/mm²
Normaliseret trykstyrke (Mpa)	≥ 25 N/mm²
Minutsug (middelværdi +/- tolerance)	2 +/- 1 kg per m²
Frostfasthed	F2
Brandmodstand	A1
Vandoptagelse (%)	≤ 16
Global Warming Potential (GWP) A1-A3 [1]	17.66 kg CO_2-eq/m²
Eksponeringsklasse (MX)	MX3.2 & MX4
Rengøring af nyopført murværk	Murstenen kan rengøres med færdigblandet mursyre – klik her for vejledning
Artikel nr.	22164012
DB-nr.	5018610

(1) GWP-værdien for mursten, produceret på danske teglværker, er baseret på produktion med 100% biogas. GWP-værdien for blådæmpede mursten baserer sig på EPD'en for basis-murstenen tillagt EPD'en for blådæmpningsprocessen (MD-25056-EN).