

EW2780 Royal Class

25.03.2025

Beskrivelse:



Type	Massiv mursten
Teglværk	Bachmann
Struktur / overflade	Blødstrøgen
Dimension (L x B x H)	228 x 108 x 54 mm
Måltolerance (klasse)	T2
Tilladt afvigelse (klasse)	R1
Bruttodensitet	1530 kg/m ³
Middel trykstyrke (Mpa)	≥ 25 N/mm ²
Normaliseret trykstyrke (Mpa)	≥ 19 N/mm ²
Minutsug (middelværdi +/- tolerance)	2.5 +/- 1 kg per m ²
Frostfasthed	F2
Brandmodstand	A1
Vandoptagelse (%)	≤ 21
Global Warming Potential (GWP) A1-A3 ¹	44.37 kg CO ₂ -eq/m ²
Eksponeringsklasse (MX)	=
Rengøring af nyopført murværk	Murstenen må IKKE rengøres med mursyre – klik her for vejledning
Artikel nr.	22157026
DB-nr.	-

(1) Såfremt både en bio- og naturgas EPD er udarbejdet er GWP-værdien beregnet på biogas - kontakt Egersund Wienerberger for GWP-værdien på naturgas. Blådæmpede mursten, produceret på andre teglværker end Vedstaarup, er udregnet på basis af generisk data fra Bygningsreglementet Bilag 2, Tabel 7- produktspecifikke EPD'er for disse mursten vil være tilgængelig primo 2025