

Mursten

EW3284 Abild

25.03.2025

Beskrivelse:

En rød hånd- og sandstrøget mursten. Farven på billedet af murstenen er kun vejledende. Den kan variere fra brænding til brænding og fra skærm til skærm. Bestil gerne en prøve for mere retvisende farvegengivelse.



| | |
|---|--|
| Type | Massiv mursten |
| Teglværk | Trading goods |
| Struktur / overflade | Håndstrøgen |
| Dimension (L x B x H) | 228 x 108 x 54 mm |
| Måltolerance (klasse) | T1 |
| Tilladt afvigelse (klasse) | |
| Bruttodensitet | 1550 kg/m ³ |
| Middel trykstyrke (Mpa) | ≥ 20 N/mm ² |
| Normaliseret trykstyrke (Mpa) | ≥ 15 N/mm ² |
| Minutsug (middelværdi +/- tolerance) | 2.1 +/- 1.1 kg per m ² |
| Frostfasthed | F2 |
| Brandmodstand | A1 |
| Vandoptagelse (%) | ≤ 14 |
| Global Warming Potential (GWP) A1-A3 ¹ | 30.06 kg CO ₂ -eq/m ² |
| Eksponeringsklasse (MX) | = |
| Rengøring af nyopført murværk | Murstenen må IKKE rengøres med mursyre – klik her for vejledning |
| Artikel nr. | 22602089 |
| DB-nr. | 2159794 |

(1) Såfremt både en bio- og naturgas EPD er udarbejdet er GWP-værdien beregnet på biogas - kontakt Egersund Wienerberger for GWP-værdien på naturgas. Blådæmpede mursten, produceret på andre teglværker end Vedstaarup, er udregnet på basis af generisk data fra Bygningsreglementet Bilag 2, Tabel 7- produktspecifikke EPD'er for disse mursten vil være tilgængelig primo 2025