# EW2544 Corona

11.10.2026

**Beskrivelse:**

En brun blødstrøgen mursten med hvide og brændte nuancer.
Farven på billedet af murstenen er kun vejledende.
Alt murværk, der er under opførelse, skal tildækkes ved afbrydelse af arbejdet og ved arbejdstidens ophør for at sikre mod fugt- og frostskader.
Læs mere om De 10 Bud for fejlfrit murværk og se vejledninger hos Mur & Tag for opmuring og afdækning ved sommer- og vinterbyggeri.
For at opnå et robust og smukt murværk er det vigtigt, at opmuringsmørtlen matcher den valgte murstens tekniske egenskaber – herunder minutsugning og trykstyrke. Læs mere i Murerhåndbogen om mørtelvalg eller kontakt mørtelleverandøren for faglig rådgivning.

| | |
|---|---|
| **Type** | **Massiv mursten** |
| **Teglværk** | Vedstårup |
| **Struktur / overflade** | Blødstrøgen |
| **Dimension (L x B x H)** | 228 x 108 x 54 mm |
| **Måltolerance (klasse)** | T2 |
| **Tilladt afvigelse (klasse)** | R1 |
| **Bruttodensitet** | 1750 kg/m³ |
| **Middel trykstyrke (Mpa)** | ≥ 34 N/mm² |
| **Normaliseret trykstyrke (Mpa)** | ≥ 25 N/mm² |
| **Minutsug (middelværdi +/- tolerance)** | 1.3 +/- 0.5 kg per m² |
| **Frostfasthed** | F2 |
| **Brandmodstand** | A1 |
| **Vandoptagelse (%)** | ≤ 15 |
| **Global Warming Potential (GWP) A1-A3 [1]** | 10.3 kg $CO_2$-eq/m² |
| **Eksponeringsklasse (MX)** | MX3.2 & MX4 |
| **Rengøring af nyopført murværk** | Murstenen kan rengøres med færdigblandet mursyre – klik her for vejledning |
| **Artikel nr.** | 22175073 |
| **DB-nr.** | 2392140 |

(1) GWP-værdien for mursten, produceret på danske teglværker, er baseret på produktion med 100% biogas. GWP-værdien for blådæmpede mursten baserer sig på EPD'en for basis-murstenen tillagt EPD'en for blådæmpningsprocessen (MD-25056-EN).