

Productnaam	Zeisterbont VB WF
Productiemethode	Vormbak
Formaat	Waalformaat
Productielocatie	Bemmel
Artikelnummer	118002
Toepassingsvoorwaarden	Dient te worden verwerkt overeenkomstig de geldende richtlijnen van Wienerberger.



Productinformatie

Afmetingen en toleranties (volgens EN 772-16 - EN 771-1)		Druksterkte (volgens EN 771-1)	
Gedeclareerde afmeting (L x B x H) in mm	+/- 210 x 100 x 51	Gemiddelde druksterkte loodrecht op het legvlak	≥ 20 N/mm²
Maattolerantie	T1	Vorstbestandheid (volgens EN 772-22)	
Maatspreiding	Rm	Klasse vorstbestendigheid	F2
Fysische eigenschappen (volgens EN 771-1)		Overige eigenschappen	
IW klasse	IW3	Gewicht per stuk	1.714 kg
Initiële wateropneming	1 - 5 kg/m²*min	Thermische geleiding, λ 10, droge steen	0.41 W/m*K
Vrijwillige wateropneming	20 massa %	Brandreactie - klasse	A1
Bruto droge volumieke massa	1600 kg/m³	Vochtwerende behandeling	Nee
Gehalte actieve oplosbare zouten	S2		

Informatie
Wienerberger - Verkoop Terca gevelbakstenen T 088 - 118 55 00 F 088 - 118 50 55 verkoop.gevel@wienerberger.com Productpagina: https://wienerberger.nl/118002 Bezoek www.wienerberger.nl voor online services, downloads en referenties.

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten meegeleverd wordt. De precieze kleur van de baksteen kan afwijken van de getoonde afbeelding.