Geveloplossingen

TECHNISCHE SPECIFICATIES GEVELBAKSTENEN

Productnaam	**Pearl Akoya SP WF**
Productiemethode	**Strengpers**
Formaat	**Waalformaat**
Productielocatie	**Panningen**
Artikelnummer	**11026200**
Serie	**Pearl**
Toepassingsvoorwaarden	**Dient te worden verwerkt overeenkomstig de geldende richtlijnen van wienerberger.**

Productinformatie

Afmetingen en toleranties (volgens EN 772-16 - EN 771-1)	
Gedeclareerde afmeting (L x B x H) in mm	+/- 210 x 100 x 50
Maattolerantie	T2
Maatspreiding	R2
Fysische eigenschappen (volgens EN 771-1)	
IW klasse	IW1
Initiële wateropneming	- 0.5 kg/m²*min
Vrijwillige wateropneming	≤ 6 massa %
Bruto droge volumieke massa	1700 kg/m³
Gehalte actieve oplosbare zouten	S1

Druksterkte (volgens EN 771-1)	
Gemiddelde druksterkte loodrecht op het legvlak	≥ 50 N/mm²
Vorstbestandheid (volgens EN 772-22)	
Klasse vorstbestendigheid	F2
Overige eigenschappen	
Gewicht per stuk	1.805 kg
Thermische geleiding, λ 10, droge steen	0.75 W/m*K
Brandreactie - klasse	A1
Vochtwerende behandeling	Nee

Informatie

wienerberger - verkoop gevelbaksteen| T 088 - 118 51 11 | orders.nl@wienerberger.com
Productpagina: https://wienerberger.nl/11026200 Bezoek www.wienerberger.nl voor online services, downloads en referenties.

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten meegeleverd wordt. De precieze kleur van de baksteen kan afwijken van de getoonde afbeelding.