

Productnaam **Porotherm PL25 333x120x249**

Productielocatie **Wefensleben**

Artikelnummer **31412249**

Het Porotherm Lijmsysteem PL25 voor tweeschalige bouw (traditionele spouwmuurconstructie) levert snelheid in bouwen en constructieve meerwaarde op. Met de keramisch geperforeerde lijmblokken en de Porotherm Lichtgewicht Lijmmortel bouwt u snel en gemakkelijk. Dankzij de tand/groefverbinding is verlijmen van de lintvoeg voldoende. Met als resultaat tot 40% minder verwerkingstijd in vergelijking met traditionele metselblokken (lint- en stootvoeg vermetsteld). Door de gunstige bouwfysische eigenschappen geen krimp en een minimale uitzetting. Muurlengtes tot ca. 16 meter zijn geen enkel probleem. Bouwfysische dilataties worden daardoor tot een minimum beperkt. Bouwtechnische dilataties als gevolg van de gekozen constructie moeten door een constructeur worden beoordeeld.



Technische informatie

Algemeen

Genormaliseerde druksterkte 24 N/mm²

Warmtegeleidings-coëfficiënt (λ reken steen) -

Afmetingen en gewicht

Gemiddelde afmeting (lxbxh in mm) +/- 333 x 120 x 249

Gewicht per stuk 11.25 kg

Bruto droge volumieke massa ≥ kg/m³

Netto gewicht per m² 131 kg

Metselen

Karakteristieke waarde metselwerkdruksterkte f'k (M 10) -

Warmtegeleidings-coëfficiënt muur metselen -

Metselmortel per m² -

Aantal per m² metselen -

Lijmen

Karakteristieke waarde lijmwerkdruksterkte f'k -

Warmtegeleidings-coëfficiënt muur lijmen -

Lijmmortel per m² 1.9 kg/m²

Aantal per m² lijmen 12 st/m²

Informatie

wienerberger - Verkoop Binnenmuurstenen | T +31 (0)88-11 85 900 | binnenmuurstenen@wienerberger.com

Bezoek www.wienerberger.nl/binnenmuur voor verwerkingsadvies.

Ga naar www.wienerberger.nl/31412249 voor de productpagina.

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten meegeleverd wordt.