# EW2216 Pakhustegl

Utskriftsdato: 15.09.2026

**Beskrivelse:**

En rød bløtstrøken teglstein med mørkere nyanser. Farge på tegl kan variere fra de viste bildene til virkeligheten. Bestill gjerne en prøve for bedre fargegjengivelse.

| Type | LESS teglstein | Klassisk teglstein |
|---|---|---|
| **Teglverk** | Vesterled | Vesterled |
| **Struktur** | Bløtstrøken tegl | Bløtstrøken tegl |
| **Dimensjon (L x B x H)** | 228 x 108 x 54 mm | 228 x 108 x 54 mm |
| **Måltolerance (klasse)** | T2 | T2 |
| **Tillatt avvik (klasse)** | R1 | R1 |
| **Bruttodensitet** | 1500 kg/m³ | 1750 kg/m³ |
| **Midlere trykkfasthet (MPa)** | ≥ 15 N/mm² | ≥ 19 N/mm² |
| **Normalisert trykkfasthet (MPa)** | ≥ 11 N/mm² | ≥ 14 N/mm² |
| **Minuttsug: middelverdi +/- toleranse** | 3 +/- 1 kg per m² | 2.8 +/- 1 kg per m² |
| **Frostmotstandsklasse** | F2 | F2 |
| **Brannmotstand** | A1 | A1 |
| **Vannabsorpsjon (%)** | ≤ 13 | ≤ 13 |
| **Global Warming Potential (GWP) A1-A3 [1]** | 0.87 kg $CO_2$-eq/m² | 1.01 kg $CO_2$-eq/m² |
| **Eksponeringsklasse (MX)** | MX3.2 & MX4 | MX3.2 & MX4 |
| **Artikel nr.** | 22132170 | 22132034 |

(1) GWP-verdien (Global Warming Potential) for teglstein produsert ved danske teglverk er basert på en produksjonsprosess som benytter 100 % biogass. For blå- og grådempet teglstein er GWP-verdien beregnet med utgangspunkt i EPD-en (Environmental Product Declaration) for basissteinen, med tillegg av EPD-en for blå- og grådempingsprosessen (MD-25056-EN).