# EW2511 Atlantis

Utskriftsdatum: 2026-10-16

**Beskrivning:**

Ett gult slaget fasadtegel med vita nyanser. Färgen på bilden av tegelstenen är endast vägledande. Den kan variera från bränning till bränning och från bildskärm till bildskärm. Beställ gärna ett prov för exakt kulör. Mura rent och undvik i möjligaste mån avsyrning. Det är inte alla fasadtegel som tål avsyrning. Rengör murverket med en torr skursvamp och rent vatten. Om du ändå använder syra, följ bruksanvisningen.

| Type | LESS fasadetegel | Klassisk fasadetegel |
|---|---|---|
| **Tegelbruk** | Vedstårup | Vedstårup |
| **Struktur** | Slaget tegel | Slaget tegel |
| **Dimension (L x B x H)** | 228 x 108 x 54 mm | 228 x 108 x 54 mm |
| **Måltolerans (klass)** | T2 | T2 |
| **Tolererad avvikelse (klass)** | R1 | R1 |
| **Bruttodensitet** | 1500 kg/m³ | 1700 kg/m³ |
| **Genomsnittlig tryckhållfasthet (MPa)** | ≥ 38 N/mm² | ≥ 41 N/mm² |
| **Normaliserad tryckhållfasthet (MPa)** | ≥ 28 N/mm² | ≥ 30 N/mm² |
| **Minutsug: Medelvärde +/- tolerans** | 1.6 +/- 0.5 kg per m² | 1.7 +/- 0.8 kg per m² |
| **Frostklass** | F2 | F2 |
| **Brandmotstånd** | A1 | A1 |
| **Vattenabsorption (%)** | ≤ 16 | ≤ 16 |
| **Global Warming Potential (GWP) A1-A3 [1]** | 8.89 kg $CO_2$-eq/m² | 10.08 kg $CO_2$-eq/m² |
| **Exponeringsklass (MX)** | MX3.2 & MX4 | MX3.2 & MX4 |
| **Artikel nr.** | 22171117 | 22171158 |

(1) Om både en bio- och naturgas-EPD har upprättats beräknas GWP#värdet för biogas - kontakta Wienerberger för GWP#värdet för naturgas.