

Agora Superwit

Utskriftsdatum: 2025-05-15

Beskrivning:

Supervit. Färgen på bilden av tegelstenen är endast vägledande. Den kan variera från bränning till bränning och från bildskärm till bildskärm.



Type	Klassisk fasadtegel
Tegelbruk	Beerse
Struktur	Handslaget tegel
Dimension (L x B x H)	210 x 100 x 50 mm
Måltolerans (klass)	T1
Tolererad avvikelse (klass)	R1
Bruttodensitet	1700 kg/m ³
Genomsnittlig tryckhållfasthet (MPa)	≥ 25 N/mm ²
Normaliserad tryckhållfasthet (MPa)	≥ 0 N/mm ²
Minutsug: Medelvärde +/- tolerans	1.15 +/- 0.85 kg per m ²
Frostklass	F2
Brandmotstånd	A1
Vattenabsorption (%)	≤ 12
Global Warming Potential (GWP) A1-A3 ¹	31.85 kg CO ₂ -eq/m ²
Exponeringsklass (MX)	
Artikel nr.	151801

(1) Om både en bio- och naturgas-EPD har upprättats beräknas GWP#värdet för biogas - kontakta Wienerberger för GWP#värdet för naturgas.